



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM BETONSCHNELLREINIGER

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Heksafluorsilikato rūgšties pagrindo valiklis betono paviršiams, kuris reaguodamas sukuria nežalingus pastatui junginius.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Klojinių alyvos pašalinimas nuo naujo betono paviršiaus. KEIM Betonschnellreiniger taip pat gali būti naudojamas esamo betono arba tinko paviršių, užterštų tepalinėmis/riebalinėmis medžiagomis, valymui.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

Tinkamai panaudojus KEIM Betonschnellreiniger visiškai neutralizuojamas.

- Vandeningas
- Beveik neturi skiediklių (maks. 2%)

PRODUKTO SAVYBĖS

- pH: apie 1 (rūgštinis)
- Tankis: 1,1 – 1,2 g/cm³

SPALVA

Permatomas, bespalvis

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SKIEDIMAS

Priklausomai nuo klojinių alyvos likučių ir užterštumo, KEIM Betonschnellreiniger skiedžiamas vandeniu santykiais nuo 1:3 iki 1:5.

Valant betono paviršių, kuris bus dengiamas permatoma danga, produktas turi būti skiedžiamas ne mažesniu nei 1:5 santykiu.

Mažesnių skiedimo atvejų metu gali atsirasti nuolatinės, šviesios spalvos liekanos, kurių permatoma danga neuždengs (rekomenduojama atlikti bandymus darbų vietoje). Šios liekanos visiškai nežalingos ir gali būti uždengtos visais KEIM Concretal® sistemos dažais.

NAUDOJIMAS

Prieš KEIM Betonschnellreiniger naudojimą betono paviršių reikia sudrėkinti naudojant pakankamą kiekį vandens, kad būtų gaunamas drėgnas, matinis paviršius. Sudrėkinus teptuku tepamas plonas KEIM Betonschnellreiniger sluoksnis. Reakcija įvyksta iškart. Padengti paviršiai turi būti nuplaunami vandens srove gausiu kiekiu. Padengti vidaus paviršiai taip gali būti nuplaunami šlapia šluoste.

Dėl jame esančių nešvarumų, plovimui naudojamas vanduo turi būti pašalintas laikantis galiojančių įstatymų.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra >+5°C.

LAUKIMO LAIKAS

Valomas paviršius gali būti dengiamas KEIM Concretal® sistemos produktais kai paviršius visiškai išdžiūsta, anksčiausiai po 12 valandų.

SĄNAUDOS

apie 0,05 l/m²/1 kartas ant lygaus paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 20 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šalčiui atsparioje sąlygoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 06 01 06

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: GF50

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.