



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM BRILLANTPUTZ

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Brillantputz yra aukštos kokybės, mineralinis plonasluoksnis, lengvo svorio tinkas. Gamykloje gaminamas sausas mišinys CR pagal DIN EN 998-1 mineralinių rišamųjų medžiagų ir naudingų užpildų pagrindu.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Galutinis KEIM lauko apšiltinimo sistemos sluoksnis. Apšiltinimo sistemos įprastai patvirtinamos statybos institucijų.

Reakciją su ugnimi ir konstrukcija žiūrėti licencijose Nr. Z-33.4.1-45, Z-33.43-185, Z-33.44-188 ir Z-33.47-727. Be to, puikiai tinka kaip galutinis tinko sluoksnis ant mineralinių paviršių, jeigu jie yra lygūs ir ne šiurkštūs. KEIM Brillantputz su lygia tekstūra puikiai tinka vėliau glazūros technika dažant pusiau permatomu dažus.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Vandens įgeriamumas: $w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$
- Atsparumas difuzijai: $s_d \leq 0,1 \text{ m}$
- Grūdėtumas: 2 mm, 3 mm ir 5 mm

SAŃAUDOS

Natūrali balta ir KEIM Exclusiv paletės spalvos

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti vienodas, sausas, tvirtas ir ant jo neturi būti sukibimų mažinančių dalelių bei neturi smarkiai įgėrinėti.

Be apdirbimo:

- KEIM Pulverkleber-90
- KEIM Armierungsmasse-100
- KEIM Universalputz

Gruntuojant su KEIM Putzgrund:

- Mineralinis tinkas PII ir PIII pagal DIN V 18550
- Gipso tinkas ir gipso panelės

NAUDOJIMAS

Vandens kiekis:

Lygi tekstūra: 6,5 – maks. 10 l/25 kg

Šiurkšti tekstūra: 5,8 – maks. 8,5 l/25 kg

Ruožuota tekstūra: 5,0 – maks. 7,5 l/25 kg

Atitinkamas kiekis vandens įpilamas į talpą ir įpilamas KEIM Brillantputz, kelias minutes maišoma rankiniu maišytuvu. Vandens kiekis didinamas kol gaunama kreminė konsistencija. Nenaudoti daugiau vandens nei nurodytas maksimalus kiekis. Šiurkštus arba ruožuotas variantas tepamas metaline mentele ir nutrinas iki dalelių dydžio.

Lygus tinkas tepamas apie 3mm, formuojamas mentele, po 1-3 valandų (priklausomai nuo oro sąlygų) užbaigiamas minkšta kempine mentele.

Visi tinkai gali būti trinami, lyginami arba individualiai formuojama tekstūra. Dizainas su šukuota paviršiaus tekstūra turi būti nustatomas atlikus bandymus. Turi būti apsvaistoma galima įtaka baigtų paviršių dažymui arba purvinimasis. Vienoje zonoje visada dirbkite su tos pačios partijos tinku.

MECHANINIS DARBAS

KEIM Brillantputz tinkai gali būti maišomi naudojant nuolatinio maišymo įrenginį. Vandens kiekis turi būti nustatomas pagal maišymo nuoseklumą. Prieš naudojant rankiniu būdu mišinys turi būti permaišomas rankiniu maišytuvu, kad būtų pasiekta darbu optimali konsistencija.

Skiedinio pompos su reguliuojama srove tinka mechaniniam darbui su tinku, sumaišytu nuolatinio maišymo įrenginiu. Po purškimo tinkas turi būti iškart nutrinas iki dalelių dydžio ir apdirbamas sintetine arba metaline mentele.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Nuo +5 °C oro ir paviršiaus temperatūros darbo ir džiūvimo metu. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba saulės įšildytiems paviršiams. Tinkuoti paviršiai turi būti apsaugoti nuo vėjo ir lietaus naudojimo metu ir po naudojimo.

SAŃAUDOS

Šiurkštus 2 mm: apie 2,2 kg/m²

Šiurkštus 3 mm: apie 3,0 kg/m²

Šiurkštus 5 mm: apie 5,0 kg/m²

Ruožuotas 2 mm: apie 2,5 kg/m²

Ruožuotas 3 mm: apie 3,0 kg/m²

Lygus: apie 3-4 kg/m²/3 mm storio sluoksnis

PASTABA

Naudojant tonuotą mineralinį tinką, nedideli spalvos skirtumai gali atsirasti dėl aplinkos poveikio, tai yra produkto savybė ir pretenzijos dėl to negali būti reiškiamos. Norint sumažinti atspalvių skirtumą dėl skirtingų partijų, rekomenduojama visą kiekį objektui užsakomi vienu kartu. Jeigu būtina, galima užsakyti ir dalimis.

DENGIMAS

Tonuotiems paviršiams pakanka vieno sluoksnio KEIM Egoisationsfarbe (išlyginamieji dažai). Baltas KEIM Brillantputz gali būti dažomas dviem KEIM Soldalit sluoksniais. Prieš dažymą reikia palaukti mažiausiai 5 dienas.

5. PAKUOTĖ

25 kg maišai

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioomis ir sausomis sąlygomis. Saugoti nuo drėgmės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 17 01 01

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: ZP 1

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

9. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI



Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.