



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM CONCRETAL®-BASE

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Sol-silikatinis priedas be pigmentų KEIM Concretal-Lasur dažams.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Concretal-Base maišomas į KEIM Concretal-Lasur norint gauti skaidrius dažus. Tokiu būdu pasiekiamas norimas skaidrumo lygis išlaikant idealią konsistenciją darbu ir sluoksnio storį.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

Suteikti skaidrią dangą fasadiniams vidaus ir lauko betono paviršiams, pvz. išlaikyti fasadinę išvaizdą paslepiant dėmes arba remontuotas vietas su betono spalvos tonu ir suteikti pablukusius spalvos tonus naudojant kartu su KEIM Concretal-Lasur.

Norimas skaidrumas gali būti pasiektas 1-3 sluoksniais naudojant skaidrius dažus KEIM Concretal-Lasur su KEIM Concretal-Base.

Naudojant KEIM Concretal-Base kaip priedą KEIM Concretal-Lasur leidžia pasiekti permatomą, minerališkai matinį skaidrų paviršių, kartu su idealia darbo konsistencija, sutrumpintu džiūvimo laiku, aplinkai atspariu sluoksnio storiu ir ilgu darbo laiku.

- Silikatinis
- Atsparus aplinkos poveikiui
- Nepigmentuotas

PRODUKTO SAVYBĖS

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • Tankis: | apie 1,1 – 1,2 g/cm ³ |
| • pH: | apie 11 |
| • Atsparumas garų difuzijai: | s _d < 0,01 m |
| • Spalvos pigmentai: | nėra |

SPALVA

Balta/permatoma, pieno spalva

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus ir neturėti netvirtų dalių, dulkių, tepalų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Esamos organinės dangos turi būti visiškai pašalintos.

Esant naujam betonui paviršiumi klojinių alyvos likučiai turi būti pašalinti naudojant KEIM Betonschnellreiniger (betono valiklis).

Švarus ir tvirtas betonas nereikalauja papildomo apdirbimo. Prieš KEIM Concretal-Lasur su KEIM Concretal-Base dažymą, smarkiai įgeriantys paviršiai arba paviršiai veikiami stipraus aplinkos poveikio gali būti apdirbti vandenį atstumiančiomis medžiagomis KEIM Silangrund arba KEIM Silan-100 (testuota pagal ZTV-ING), kad būtų pagerinta hidroizoliacija.

KEIM Concretal-Lasur pirmas sluoksnis gali būti tepamas po maždaug 4 val., jeigu naudotas KEIM Silangrund, ir po 4-24 val., jeigu naudotas KEIM Silan-100.

Minkšti, porėti betono paviršiai ar esamos mineralinės dangos gali būti stabilizuotos panaudojus KEIM Concretal-Fixativ.

SKAIDRI DANGA

Lauko darbams reikia tepti du skaidrių dažų sluoksnius, kad būtų pakankama apsauga nuo aplinkos poveikio. Pirmam ir galutiniam sluoksniams KEIM Concretal-Lasur gali būti skiedžiamas su KEIM Concretal-Base bet kokiu santykiu, priklausomai nuo norimo dangos skaidrumo. Rekomenduojama užtepti bandomuosius plotus, kad būtų nustatytas tinkamas skiedimo santykis.

Dažus laikyti gerai išmaišytus prieš ir darbo metu. Negalima įmaišyti vandens ar kitų medžiagų (išskyrus KEIM Concretal sistemos medžiagas).

PASTABA

Sistemos komponentai Concretal-Lasur, Concretal-Base ir Concretal-Fixativ gali būti maišomi tarpusavyje bet kokiu norimu santykiu. KEIM Concretal-Base suteikia patrauklų permatomą efektą, kartu su puikia naudojimo konsistencija ir sluoksnio storiumi. KEIM Concretal-Fixativ suteikia didelį permatomumą skaidriems sluoksniams su geru spalvos skaidrumu ir labai mažu sluoksnio storiumi.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C. Naudoti tik ant sauso paviršiaus, lauke tik sausomis oro sąlygomis. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių bei esant stipriam vėjui. Po naudojimo paviršius reikia apsaugoti nuo stiprios saulės, vėjo ir lietaus.

LAUKIMO LAIKAS

Turi būti laikomasi šių laukimo laikų prieš dažant pirmą sluoksnį: Apie 4 valandos panaudojus KEIM Silangrund, apie 4-24 valandos panaudojus KEIM Silan-100. Apie 12 valandų tarp dviejų skaidrių dažų sluoksnių.

SŪNAUDOS

Priklauso nuo maišymo santykio:

Apie 80-150 ml/m²/1 sluoksnis sumaišyto KEIM Concretal-Lasur ir KEIM Concretal-Base mišinio.

Pateiktos sąnaudos yra konsultacinio pobūdžio ir priklauso nuo norimo užbaigimo, paviršiaus ir dažymo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos tik padengiant bandomąjį plotą ant dažomo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 15 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje talpoje vėsioje, šalčiui atsparioje sąlygoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės. Atidarytos talpos turi būti akliai uždarytos.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 02

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi šiškaliai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo šiškalių. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.