



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Contact-Plus-Grob yra pluoštu sustiprintas silikatinis gruntavimo sluoksnis su užpildais renovacijos darbams sudėtyje turintis gryno akrilato priedų, stiklo pluošto ir subalansuoto grūdėtumo ir formų aukšto kokybės mineralų. KEIM Contact-Plus-Grob idealiai tinka įtrūkimų užpildymui ir sulyginimui.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Contact-Plus-Grob naudojamas kaip sukibimo sluoksnis tarp tvirtų, esamų organinių dangų ir KEIM silikatinio emulsinių dažų ir/arba paviršiaus tekstūros skirtumų sulyginimui bei mažų įtrūkimų iki 1 mm pločio užpildymui. Netinka naudoti ant plast-elastinių senų dangų arba dangų, kurios muiluojasi (pvz. tam tikri aliejiniai dažai). KEIM Contact-Plus-Grob suteikia optimalų, įtrūkimų uždarymo ir užpildymo efektą (mažiems įtrūkimams iki 1,0 mm) ant mineralinių paviršių arba organinių senų dangų dėl sudėtyje esančių atrinktų pluoštų ir užpildų. Be to sulyginama pagrindo tekstūra.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Sukibimo sluoksnis tarp esamo organinio paviršiaus ir KEIM silikatinio emulsinių dažų
- Įtrūkimų užpildymas (įtrūkimo plotis iki 1,0 mm)
- Sutvirtintas pluoštu
- Sulygina tekstūrą
- Neformuoja plėvelės
- UV atsparus
- Nedegus

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,6 - 1.8 g/cm³
- Atsparumas garų difuzijai: $s_d \leq 0,02$ m
- Maks. grūdėtumas: 1 mm
- pH: apie 11

SPALVA

Balta

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Esamų organinių dangų netvirtos vietos ir purvas turi būti pašalinti mechaniškai arba vandens srove. Pažeistų vietų glaistymui naudoti KEIM Spachtel, KEIM Concretal-Feinspachtel arba KEIM Leichtspachtel. Esamos dangos turi būti pilnai pašalintos, jeigu naudojamas glaistas.

NAUDOJIMAS

Ant neįgeriančių paviršių tepti KEIM Contact-Plus-Grob tolygiai teptuku, visada neskiestą, naudojant „criss-cross“ techniką.

Ant įgeriančių paviršių, produktas gali būti, jeigu reikia, skiedžiamas iki 10% (25 kg su 2,5 l skiediklio) su KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ arba KEIM Concretal-Fixativ.

KITI SLUOKSNIAI

KEIM Contact-Plus-Grob visada turi būti uždažomas dviem dažų sluoksniais, pavydžiui, su KEIM Granital, KEIM Soldalit arba KEIM Concretal-W.

Tarpinis sluoksnis: skiestas KEIM Granital (maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ 10 kg)

Galutinis sluoksnis: KEIM Granital (neskiestas)

KEIM Contact-Plus-Grob gali būti tonuojamas įmaišant iki 10% KEIM Granital, KEIM Concretal-W, KEIM Soldalit arba KEIM spalvos koncentrato.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5°C. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Po naudojimo paviršių reikia apsaugoti nuo lietaus, vėjo ir saulės.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Bent 12 valandų tarp sluoksnių.

SĄNAUDOS

apie 0,5 kg/m² ant lygaus, neįgeriančio paviršiaus.

apie 0,6 kg/m² ant lygaus, įgeriančio paviršiaus.

Pateiktos sąnaudos yra konsultacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir dengimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos tik padengiant bandomąjį plotą ant dažomo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 kg ir 25 kg talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šalčiui atsparioje sąlygoje.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 01

Mineralinė rišamoji medžiaga turi šarminį poveikį. Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.