



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM GRANITAL®-GROB

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Granital-Grob yra užpildantys silikatiniai lauko dažai pagal VOB/C DIN 18 363 2.4.1 (silikato emulsijos dažai) pirmam sluoksniui ant sudėtingų paviršių. KEIM Granital-Grob užpildo smulkius įtrūkimus ir sulygina tekstūras. KEIM Granital-Grob sudėtyje yra visiškai neblunkantys neorganiniai pigmentai ir mineraliniai užpildai.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Granital-Grob naudojami kaip pirmasis ir/arba tarpinis sluoksnis KEIM Granital sistemoje. KEIM Granital-Grob dažomi ant mineralinių paviršių, kurie turi smulkių įtrūkimų ir/arba tekstūros skirtumų.

Šis produktas gali būti naudojamas su kitais KEIM Granital sistemos produktais, taip atitinkant labai įvairius reikalavimus.

Dėl gamybos priežasčių, užpildantys dažai negali būti kaip galutinis sluoksnis, nes jų spalva yra šviesesnė už originalias paletės spalvas.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

KEIM Granital-Grob yra paruošti naudoti, užpildantys silikatiniai dažai pagal VOB/C DIN 18 363 2.4.1 su modifikuota kalio silikato rišamąja medžiaga. KEIM Granital-Grob užpildo smulkius įtrūkimus ir sulygina tekstūros skirtumus, negeltonija ir sudėtyje turi visiškai neblunkančius neorganinius tonavimo pigmentus.

- Neformuoja plėvelės
- Nedegūs
- Visi komponentai atsparūs UV
- Geras atsparumas nuo aplinkos poveikio
- Atsparūs pramonės garams ir rūgštiniam lietaui
- Atstumiantys vandenį
- Labai pralaidūs vandens garams
- Draugiški aplinkai – sudėtyje nėra skiediklių ir konservantų
- Lengvai dažomi dėl tiksotropinės formulotės

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,5 – 1,7 g/cm³
- Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storii:
s_d ≤ 0,01 m
- Spalvos atsparumas: A1
(Spalvos kodas pagal BFS nurodymų lapą Nr.26)

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, įgeriantis, švarus ir nedulkėtas bei neriebaluotas. Netvirtos vietos, purvas, tepaluoti paviršiai, kerpės ir dumbliai turi būti pilnai pašalinti.

Esamos plėvelė formuojančios dangos, kurios trukdo garų difuzijai ir/arba nėra tvirtos, turi būti pašalintos naudojant KEIM Dispersionsentferner.

Esamos tvirtos organinės dangos turi būti padengiamos tarpiniu sluoksniu naudojant KEIM Contact-Plus. Netinkamos yra plasto-elastinės senos dangos arba besimuliuojančios dangos. Esant smarkiai įgeriančiam ar biriam paviršiui, rekomenduojama naudoti KEIM Fixativ, atskiestą vandeniu santykiu 1:1 arba 1:2, arba neskiestą KEIM Spezial-Fixativ prieš KEIM Granital naudojimą.

Šlako sluoksniai at naujo tinko turi būti pašalinti naudojant KEIM Ätzflüssigkeit pagal gamintojo instrukcijas. Naujos tinko (remonto) vietos turi būti apdorotos naudojant KEIM Ätzflüssigkeit, kaip nurodoma medžiagos techninių duomenų lape.

Rekomenduojama apdoroti paviršius, veikiamus stiprios drėgmės ar agresyvaus aplinkos poveikio, naudojant KEIM Silangrund.

NAUDOJIMAS

KEIM Granital-Grob gali būti dažomi teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu (galvutės dydis 0,99 mm/0,039 colio; daugiau informacijos žiūrėkite „Beorio purškimo technika“ techniniame duomenų lape).

Pirmas sluoksnis: KEIM Granital-Grob, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, skiedžiami su ne daugiau nei 20% KEIM Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ (25 kg dažų su maks. 5 l skiediklio).

Galutinis sluoksnis: KEIM Granital (neskiesti)

KEIM Granital-Grob naudojamas pirmam sluoksniui siekiant suvienodinti skirtumus tekstūroje ir/arba užpildyti smulkius įtrūkimus.

Esant dideliems tekstūros skirtumams ir/arba dideliu smulkių „plauko storio“ įtrūkimų kiekiui, vietoj KEIM Granital-Grob turi būti naudojamas KEIM Contact-Plus kaip gruntas. Jeigu paviršius veikiamas didelės įtampos, rekomenduojama dažyti tris sluoksnius. Esant sudėtingiems, prastiems ir/arba įvairaus įgeriamumo paviršiams rekomenduojama skiesti su KEIM Spezial-Fixativ.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5°C. Negalima dažyti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dažomi paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus dažymo metu ir po jo.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Mažiausiai 12 valandų tarp sluoksnių. Jeigu naudojamas KEIM Silangrund, pirmas sluoksnis turėtų būti dažomas po maždaug 4 valandų.

SĄNAUDOS

Du sluoksniai KEIM Granital-Grob ir KEIM Granital ant lygaus paviršiaus:

apie 0,2 kg/m² KEIM Granital-Grob

apie 0,03 l/m² KEIM Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ

apie 0,2 kg/m² KEIM Granital

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atlikus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.
Pertraukų metu įrankius laikyti dažuose arba vandenyje.

TREČIŲ ŠALIŲ PRIEDAI

Kad būtų išsaugoti specifinės Granital sistemos savybės, negali būti maišomi kiti priedai.

5. PAKUOTĖ

5 kg ir 25 kg talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioomis ir šalčiui atspariomis sąlygomis. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12
Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 01

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, ne įpareigoti kontrakto pagrindo santykiams. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.