



## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# KEIM LIGNOSIL®-INCO

### 1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Lignosil-Inco yra naujoviški silikatiniai dažai vidaus medienai ir medienos pagrindo medžiagoms. KEIM Lignosil-Inco išsaugo natūralias hidroskopines medienos savybes ir taip suteikia natūralų ir malonų vidaus klimatą.

### 2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Pilnai dengianti ir pusiau skaidri silikatinė dažų danga bei kūrybinio dizaino paviršiai ant vidaus medienos ir medienos pagrindo medžiagų paviršių.

### 3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Mineraliniai matiniai
- Nuo skaidraus iki nepermatomo dažų sluoksnio
- Laidūs
- Neformuoja plėvelės
- Ekologiški
- Nėra skiediklių ar plastifikatorių
- Neiškiria sveikatai pavojingų garų (TÜV sertifikatas)
- Visiškai neblunkantys ir UV stabilūs
- Puikus sukibimas
- Labai ekonomišką perdažymą
- Visiškai neblunkantys

#### PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,2 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>

#### SPALVA

Balta, KEIM Avantgarde ir KEIM Exclusiv palečių spalvos. Papildomos spalvos pagal pageidavimą. Visos spalvos gali būti maišomos tarpusavyje. Vienalyčiai tonai 9001-9010, metalizuotos spalvos 1001-1004, specialios spalvos pagal pageidavimą.

Pastaba: Spalvos 9001-9010 šiek tiek skiriasi natūroje nuo KEIM Exclusiv paletėje pavaizduotų pavyzdžių.

### 4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, neturėti netvirtų dalių ar kitų medžiagų su atskyrimo savybėmis.

#### NAUDOJIMAS

KEIM Lignosil-Inco gali būti dažomi teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu. KEIM Lignosil-Inco visada turi būti dažomi du kartus. Galutinis sluoksnis dažomas po pirmo sluoksnio visiško išdžiūvimo, anksčiausiai po 24 valandų.

KEIM Lignosil-Inco dažomi neskiesi norint gauti pilnai dengiantį dažų sluoksnį. Skaidriam paviršiui rekomenduojama KEIM Lignosil-Inco skiesti su KEIM Lignosil-Inco-DL santykiais nuo 1:1 iki 1:20 (Lignosil-Inco : Lignosil-Inco-DL)

Pastaba: KEIM Lignosil-Inco spalvos efektas priklauso nuo medienos tipo, paviršiaus kokybės ir nuo dažymo būdo. Jis gali būti nustatytas atlikus bandymą ant dažomos medienos. Dengiant medieną, gali atsirasti spalvų skirtumų dėl medienoje esančių dažančių ingredientų. Tokiu atveju prašome žiūrėti KEIM Lignosil-Inco techninių duomenų lapą.

#### NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5°C. Dažyti tik sauso oro sąlygomis (medienos drėgmės kiekis turi būti mažiau nei 18% pagal BFS techninę informaciją Nr. 18).

#### DŽIŪVIMO LAIKAS

Antrą sluoksnį galima dažyti po maždaug 24 valandų, esant +23°C ir 50% santykinėi drėgmei. Žemesnė temperatūra ir/arba didesnė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką.

#### SŪNAUDOS

apie 0,2 l/m<sup>2</sup>/2 sluoksniai.

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atlikus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

#### ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai valomu vandeniu.

### 5. PAKUOTĖ

1,0 l, 2,5 l, 5 l ir 20 l talpos

### 6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje talpoje vėsioje, šalčiui atsparioje sąlygoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

### 7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 11 01

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

Pastaba: Medieną dengta KEIM Lignosil patenka į A II medienos atliekų klasę (laminuota, dažyta, lakuota mediena be halogeninių organinių medžiagų dangoje ir be medienos konservantų).

### 8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 01

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.