



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM OPTIL®-GROB

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Optil-Grob yra paruošti naudoti užpildantys sol-silikatiniai vidaus dažai gaminami pagal DIN EN 13 300 (taip pat atitinka DIN 18 363, 2.4.1 silikato emulsijos dažai reikalavimus).

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Optil-Grob gali būti dažomi norint gauti užpildančias arba šiek tiek grublėtas dangas ant visų tradicinių vidaus sienų ir lubų paviršių. KEIM Optil ir KEIM Optil-Grob ypač tinka reiklams vidaus dizainams su specifiniais reikalavimais spalvos intensyvumui ir/arba sudėtingomis apšvietimo sąlygomis. Netinka druskas išskiriantiems, lakuotiems ir medžio paviršiams.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Su MacroFill technologija maksimaliam šviesos išsklaidymui
- Intensyvūs ir neblunkantys spalvų tonai
- Ultra matinis paviršius
- Optimizuoti patalpoms su blyksinčiu apšvietimu
- Puiki dengiamoji geba
- Ekonomiškos sąnaudos
- Labai pralaidūs garams
- Nedegūs
- Trukdo pelėsių augimui
- Maža įtampa
- Maža įtaka aplinkai

PRODUKTO SAVYBĖS

- Organinė sudėtis: < 5%
- Tankis: apie 1,6 – 1,8 g/cm³
- pH: apie 11
- Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storiumi: $s_d < 0,01\text{ m}$
(vandens garų difuzijos tankis: $V > 2000\text{ g/m}^2\text{d}$)

SPALVA

Balta ir KEIM Exclusiv paletės spalvos.
Taip pat 16 pilnų tonų bei KEIM Avantgarde paletės spalvos.

Pastaba: KEIM Optil-Grob pilnas tonas 9019 gyvsidabrio raudona gali būti pagamintas tik su organiniais pigmentais. Naudojamų pigmentų rūšis turi labai geras neblukimo savybes. Optil-Grob netiekiamas auksinės, sidabrinės ir brilianto baltos spalvos.

Tonuoti tik su KEIM Optil-Grob pilnais tonais. KEIM Optil-Grob iš esmės turėtų būti tonuojamas gamykloje. Spalvos tonas gali šiek tiek skirtis dėl tekstūros.

Dėl gamybinių priežasčių užpildančių dažų spalvos yra šviesesnės nei originalioje spalvų paletėje.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Oro ir paviršiaus temperatūra darbo ir džiūvimo metu $> +5^\circ\text{C}$. Gipsinis glaistas nereikalauja papildomo paruošimo prieš naudojimą.

Vėlesnių dažų sluoksnių paviršiaus vienodumo optimizavimas, ypač esant prastoms apšvietimo sąlygoms, gali būti pasiektas naudojant KEIM Soliprim.

Esant blyksinčiam apšvietimui paviršius turi būti tinkamai paruoštas, turi būti naudojami tinkami įrankiai ir didesnis dėmesys skiriamas dažymui.

KEIM Optil-Grob gali būti maišomas bet koku santykiu su KEIM Optil. KEIM Optil-Grob gali būti naudojamas ir kaip pirmas sluoksnis, ir kaip galutinis sluoksnis.

KEIM Optil-Grob gali būti dažomas teptuku, voleliu ar purškiant (purkštuvo galvutė dydis: 0,99 mm / 0,035 colio; daugiau informacijos žiūrėkite „Beorio purškimo technika“ techniniame duomenų lape). Dažai, iš principo, skiedžiami tik vandeniu.

Pirmas sluoksnis:

10 l KEIM Optil-Grob skiedžiamas su maks. 1 l vandens.

Galutinis sluoksnis:

KEIM Optil arba KEIM Optil-Grob (neskiestas).

DŽIŪVIMO LAIKAS

Mažiausiai 12 valandos tarp sluoksnių.

SĄNAUDOS

apie 0,15 l/m²/1 sluoksnis ant lygaus paviršiaus, priklausomai nuo paviršiaus ir dažymo būdo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atliktus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 15 l talpos.

6. LAIKYMAS

12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šalčiui atsparioje sąlygomis. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdurbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 01

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Užtikrinti gerą ventilaciją darbo ir džiūvimo metu.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

9. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI



Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.