



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme yra mineralinis dengiamasis skiedinys cemento, smulkaus smėlio ir hermetikų pagrindu.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme naudojamas vertikaliai hidroizolacijai lauko ir vidaus, senoms ir naujoms konstrukcijoms, kad būtų suteikta apsauga nuo grunto drėgmės ir prasiskverbiantio, paviršiaus, drenažo ir gruntinio vandens. KEIM Porosan-Dichtungsschlämme gali būti uždažomas.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Gali būti tepamas teptuku arba mentele
- Praleidžia garus
- Atsparus prasiskverbiantiam vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Lengvas naudojimas
- Geras sukibimas
- Patvirtintas statybos institucijų

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme pagrindas yra KEIM Porosan-Trass-Zementputz, kuris turi būti švarus ir be įtrūkimų. Sandarinamas paviršius neturi turėti aštrių išsikišimų. Visi defektai turi būti suremontuoti prieš naudojant KEIM Porosan-Dichtungsschlämme. Aštrūs kampai turi būti užapvalinti. Apvadai turi būti daromi su KEIM HKM. Pagrindas turi būti sudrėkintas iki drėgno, matinio paviršiaus. Vengti stovinčio vandens.

NAUDOJIMAS

Pagrindą reikia gerai sudrėkinti. KEIM Porosan-Dichtungsschlämme visada tepamas bent 2 sluoksniais. Pirmas sluoksnis visada tepamas teptuku. Ypač atkreipti dėmesį į kampus ir paviršiaus pabaigą. Antras ir vėlesni sluoksniai gali būti tepami teptuku arba mentele. Skiedinys turi būti tepamas bent 2 sluoksniais kol pasiekiamas minimalus storis. Sienos/grindų rozečių lizdai ir kampai turi būti užapvalinti min. 4 cm radiusu naudojant KEIM HKM prieš KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tepimą.

Tepant skiedinį teptuku maišo turinį (25 kg) maišyti su apie 6 l švaraus vandens kol nebus gniužulų.

Tepant mentele maišyti apie 4,75 l švaraus vandens su maišo turiniu (25 kg).

Maišyti lėtaeigiu maišytuvu kol gaunama vientisa masė. Po maišymo palikti 3 minutes ir permaišyti prieš naudojimą. Tepant kelis sluoksnius ankstesnis sluoksnis turi būti pakankamai tvirtas prieš kito sluoksnio tepimą. Ankstesnis sluoksnis turi būti matiškai drėgnas ir ne visiškai sausas. Švieži sluoksniai turi būti apsaugoti nuo didelio karščio, lietaus, šalčio ir skersvėjo. Skiedinio, kuris pradėjo kietėti, nebegalima naudoti.

PASTABA

Jeigu ant KEIM Porosan-Dichtungsschlämme naudojamas KEIM Indulastic-P kaip papildoma apsauga nuo drėgmės, paviršius turi būti džiuoti bent 5 dienas. Atliekant sandarinimo darbus turi būti laikomasi DIN 18195 kartu su Statybinių konstrukcijų sandarinimo mineraliniais skiediniais planavimo ir vykdymo instrukcijų (Vokietijos statybinės chemijos asociacija).

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Nenaudoti esant aukštai oro temperatūrai ir/arba stipriam vėjui, taip pat oro temperatūra negali būti žemesnė nei +5°C.

SŪNAUDOS

Apkrova	Minimalus storis	Sūnaudos
Grunto drėgmė + neprasiskverbiantis paviršius	2,5 mm (≥ 2 mm sauso storis)	apie 5 kg/m ²
Prasiskverbiantis vanduo	3,5 mm (≥ 3 mm sauso storis)	apie 7 kg/m ²

5. PAKUOTĖ

25 kg maišai.

6. LAIKYMAS

9 mėnesiai uždaroje pakuotėje sausomis sąlygomis (ant paletės).

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 17 01 01

Neleisti produktui patekti į kanalizacijos sistemą. Likučiai turi būti sutvirtinti naudojant vandenį ir pašalinti statybinių atliekų pašalinimo vietose. Tušti maišai turi būti pašalinti laikantis teisės aktų.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: GF50

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškaly. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkancijų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.