



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Soldalit-Fixativ yra silikatinis skiediklis ir gruntas pagamintas naudojant visiškai naują rišamosios medžiagos kombinaciją iš silicio tirpalo ir skysto stiklo.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Soldalit-Fixativ naudojamas kaip skiediklis KEIM Soldalit ir KEIM Soldalit-Grob. Naudojant KEIM Contact-Plus su KEIM Soldalit dažais, KEIM Contact-Plus gali būti skiedžiamas su KEIM Soldalit-Fixativ. KEIM Soldalit-Fixativ taip pat gali būti naudojamas kaip gruntas labai įgeriantiems paviršiams arba lokalizuotam naudojimui, pavyzdžiui, vietiniam remontui.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Rišamosios medžiagos pagrindas: silicio tirpalas ir skystas stiklas (=sol-silikatas)
- Silikatinis
- Atsparus aplinkos poveikiui
- Atsparus UV
- Nedegus
- Praleidžia vandens garus, neformuoja plėvelės, mikroporos
- Sudėtyje nėra tirpiklių ir plastifikatorių

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,0 – 1,1 g/cm³
- Organinių elementų kiekis: < 5 %
- pH: apie 11

SPALVA

Pieno spalva, melsvas

PASTABA

Negalima maišyti su produktais, kurie nėra sistemos dalis. Tai galioja ir KEIM produktams, kurie nėra Soldalit sistemos dalis.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, nesilupantis, švarus ir nedulkėtas bei neriebaluotas. Laisvos ir trapios senos dangos dalys turi būti pašalintos mechaniškai arba naudojant aukšto slėgio vandens srovę. Defektai turi būti pašalinti naudojant tinkamą remontinę medžiagą. Pašalinti šlako sluoksnį. Stipriai įgeriančios vietos turi būti gruntuojamos su KEIM Soldalit-Fixativ.

NAUDOJIMAS

Kaip gruntas:

KEIM Soldalit-Fixativ (neskiestas).

Kaip pirmo sluoksnio skiediklis:

KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob arba KEIM Contact-Plus dažniausiai skiesti iki 5%.

Kaip skiediklis smarkiai įgeriantiems paviršiams:

KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob arba KEIM Contact-Plus skiesti iki 10% (maks. 2,5 l 25kg dažų) priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5°C.

SAŃAUDOS

Kaip gruntas: apie 0,1 – 0,2 l/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 25 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šalčiui atsparioje sąlygoje.

Pastaba:

Dažų likučiai iš atidarytų talpų turi būti perpilti į mažesnes talpas, kad būtų išlaikytas, kiek įmanoma, mažesnis oro kiekis talpoje.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 06 02 99

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-SK 01

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiemis kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.